

BOUCHE PORES EPOXYDIQUE DE HAUT SOLIDE

DESCRIPTION ET UTILISATION

MAGIECHEM 101 est un système époxydique bi-composantes à base d'eau avec haut solide.

MAGIECHEM 101 est une émulsion formulé spécialement pour qu'elle soit utilisé comme couche d'apprêt ou comme couche de remplissage des surfaces vertical poreuses tels que les blocs de béton entre autre.

MAGIECHEM 101 peut être utiliser pour remplir et uniformiser les surfaces des murs exposés à une forte humidité dans le cas où on va finir avec un système de revêtement mural de **MAGIECHEM**

AVANTAGE

- Ratio de mélange très facile 1A : 1B par volume
- Excellent rapport de viscosité pseudo-plastique
- Excellent résistance à l'humidité
- Excellent adhésion au surface poreuse sec ou humide
- Remplie les pores et corrige les imperfection pour réduire la consommation des produits de finition.
- Réduit le cout de revêtement des blocs de béton.
- Facile à nettoyer, Eau et savon.
- rencontre les requis pour LEED

INSTRUCTION D'APPLICATION

la surface doit être propre, sèche, libre d'huile, graisse, cire, silicone, peinture et toute autre contaminant.

Bloc de béton: Propre et uniforme (si non uniforme) un jet de sable ou autre jet est fortement recommandé.

APPLICATION

Mélanger les deux parties séparément. puis mélangé une partie de A avec une partie de b en volume égale, laissé mélanger pour 5 min, laissé reposer pour 45 min minimum pour induction puis re-mélanger et appliquer au pistolet, au rouleau à poile longue ou au peinceau

- **MAGIECHEM 101** peut être diluer jusqu'à 15% en volume si nécessaire avec de l'eau après le temps d'induction.
- **MAGIECHEM 101** doit être appliqué dans certain cas en deux couches selon la porosité des bloc de béton.
- **MAGIECHEM101** Appliquer une couche au taux de 25 mils mouillé avec pistolé au avec rouleau de poils long (15-20 mm) , 50 à 60 pc/ gal US)

PRÉCAUTION

- Consulté la fiche MSDS avant utilisation
- Ne peut être appliqué si la température est inférieure à 13 °C (55.4°F).
- Peut être appliqué sur bloc de béton dont l'humidité est proche de 5.5%
- Ne pas appliqué avant de 45 minutes au minimum après le mélange de A et B en semble selon le ratio de 1A:1B.



MAGIECHEM



BOUCHE PORES EPOXYDIQUE DE HAUT SOLIDE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur : Blanc cassé

COV: <50 g/l

MIX : 1 partie A et 1 partie B en volume

Vie en Pot: 2Heures après l'induction, pour une masse de 500g

Méthode d'application: Pulvérisateur, Rouleau ou Pinceau

Épaisseur recommandé: 15mils secs minimum par couche

Rendement: 60ft²/gal US (1.6 m²/l)

Diluent: jusqu'à 15 % d'eau si nécessaire

Recouvrement: 6 à 8 heures avec le même produit,
24 à 48 Heures avec les autres produits muraux
de MAGIECHEM selon la température et le %
d'humidité dans l'air

Sec au touché: 2 heures

Durcissement Complet: 7 jours

Solvant nettoyant: Eau

Stabilité: 1 an dans son contenant original non ouvert

Emballage: 7.56L et 37.8Liter (2 et 10 Gal. US)

Autre résultats à venir

SERVICES TECHNIQUES ET GARANTIE

Pour toute assistance, consulter un représentant des produits de MAGIECHEM Inc.

Les informations contenues dans cette fiche technique résultent d'essais que nous estimons valables. Ce-pendant, lors de l'utilisation, les conditions d'applications étant indépendantes de notre volonté, le vendeur et ou le fabricant déclinent toute responsabilité sauf celle de remplacer le produit si prouvé défectueux.



MAGIECHEM

	SURFACE/GALLON				
Épaisseur (mils)	1	4	8	10	20
Sq. ft/Gallon	1600	400	200	160	80

