

REVTEMENT EPOXYDE A BASE DE TEFLON

DESCRIPTION ET UTILISATION

MAGIECHEM 175 est un revêtement epoxyde à deux composants à base de teflon avec une haute teneur en matières solides (82%).

MAGIECHEM 175 est fortement recommander pour les endroits où la tension de vapeur des composés chimiques est élevée.

MAGIECHEM 175 séché donne un fini hautement résistant à la friction, très dur et ayant l'aspect de céramique.

AVANTAGE

- Résistant à plusieurs produits chimiques;
- Haute résistance à l'usure (friction);
- Sans joint et imperméable;
- Tolère l'addition du quartz (24 à 32 mesh) pour fini rugueux;
- Peut-être appliqué à la verticale et /ou à l'horizontale.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Préparation de la surface

La surface doit être sèche et libre d'huile, de graisse, de cire ou de tous autres contaminants.

Béton : Nettoyage mécanique ou lavage à l'acide, selon les conditions.

Métal : Jet de sable ou autre jet.

Bois : Propre et uniforme.

****En cas de doute, consulter MAGIECHEM****

APPLICATION

- **Application** : au rouleau de bonne qualité pour usage
- **Appret**: **MAGIECHEM 163** si le béton est sec, Appliquer une couche au rouleau au taux (200 à 280 pi² /gal US) de 5 à 7 m² /l.

PRECAUTIONS

- Consulter la fiche signalétique avant utilisation;
- Ne pas appliquer le matériel si la température du substrat est inférieure à 13 ° C /55 ° F;
- Attendre minimum 5 minutes avant de commencer;
- Assurer une bonne ventilation.
- peut changer de couleur ou se fariner si appliqué à l'extérieur.



MAGIECHEM



REVTEMENT EPOXYDE A BASE DE TEFLON

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur: Standards MAGIECHEM

C.O.V. : 143g/l

Melange : 1 parties A et 1 partie Ben volume

Vie en pot : 120 minutes, pour une masse de 500g

Methode d'application : Pinceau, rouleau, rouleau eponge
ou Pulverisateur

Epaisseur recommande : 150-240 microns secs par couche
(4-8) mils secs)

Nombre de Couches : 1 à 2 max.

Recouvrement : 6-24 heures

Durcissement : 6 heures au toucher et 7 jours
durcissement complet.

Solvant diluant: non recommande

Solvant nettoyeur: MAGIECHEM 211

Stabilite au Stockage : 1 an dans le contenant original
non ouvert

Emballage: 7.56 et 37.8 litres (2 et 10 gallons US)

En cas de doute, consulter MAGIECHEM
Autre propriete physique à suivre



tviAGIECHEM

SURFACE/GALLON					
Epaisseur (mils)	1	4	8	10	20
Gallon/pi. ²	1600	400	200	160	80

