

MEMBRANE POLYURETHANE INSONORISANTE- FSTC NIVEAU 60

DESCRIPTION

MAGIECHEM 285 est une membrane de polyuréthane de très haute qualité, composée de matières réactives à 100 % solides et de matière recyclé

MAGIECHEM 285 est idéale pour amortir le choc et de couper le son de 50% si appliqué à 1/4" en plus de son pouvoir d'imperméabiliser les dalles de béton ou sous les revêtements spéciaux tels que les finis époxydiques.

AVANTAGE

- Sans solvant et faible odeur
- Flexible et résistant aux chocs
- Application facile
- Auto-nivelant
- Sans joint et imperméable
- Peut donner un fini légèrement texturée
- Séchage rapide
- Liquide est durcie sur place sans joint sans coupe

INSTRUCTION D'APPLICATION

PREPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche et libre d'huile, de graisse, de cire ou de tout autre contaminant

Béton: Nettoyage mécanique, ou chimique pour avoir un profil CSP4 minimum.

En cas de doute, consulter MAGIECHEM.


APPLICATION

Apprêt recommandé :

- **MAGIECHEM 5076** dilué avec 5% d'Éthanol sec ou de l'Iso-propyl-alcool si le béton est très dense et l'humidité du béton est entre 3.5 et 5% plus un léger saupoudré de quartz 24 mesh plus back-roll.
- **MAGIECHEM 285** s'applique avec truelle à céramique ou boîte à épaisseur pré-établie de 5/16" de pouce pour avoir 1/4" (250 mils) puis sur-roller avec rouleau en nylon pour uniformiser et débuller.
- **MELANGE :** Mélanger le contenu de la partie A et de la partie B séparément. Puis mélanger 1 partie B pour 3 parties A par volume mécaniquement pendant 2 minutes puis étendre le produit le plus rapidement au sol.

PRÉCAUTION

- Consulter la fiche signalétique avant utilisation.
- Ne pas appliquer le matériel si la température du substrat est inférieure à 10°C /50°F.
- Attendre minimum 5 minutes avant de commencer le back-roll.
- Assurer une bonne ventilation.



MAGIECHEM



MEMBRANE POLYURETHANE INSONORISANTE- FSTC NIVEAU 60

INFORMATIONS TECHNIQUES

- **Couleur:** Gris foncé ou Noir
- **C.O.V. :** 3 g/l
- **Mélange :** 3 parties A et 1 partie B en volume
- **Vie en pot :** 20 minutes, pour une masse de 500g
- **Méthode d'application :** Truelle ou boîte d'épandage
- **Épaisseur recommandé :** 250 mils secs
- **Nombre de Couches :** 1 minimum plus 1 apprêt

- **Recouvrement :** 12 à 24 heures
- **Durcissement :** 24 heures et 14 jours durcissement complet.
- **Solvant diluant :** non recommandé sauf en cas d'apprêt
- **Solvant nettoyeur :** MAGIECHEM 211
- **Stabilité au Stockage :** 6 mois dans le contenant original non ouvert
- **Emballage :** 18.9 litres (5 gallons US)

Autre résultats à venir

SERVICES TECHNIQUES ET GARANTIE

Pour toute assistance, consulter un représentant des produits de MAGIECHEM Inc.

Les informations contenues dans cette fiche technique résultent d'essais que nous estimons valables. Ce-pendant, lors de l'utilisation, les conditions d'applications étant indépendantes de notre volonté, le vendeur et ou le fabricant déclinent toute responsabilité sauf celle de remplacer le produit si prouvé défectueux.



MAGIECHEM

SURFACE/GALLON					
Épaisseur (mils)	1	4	8	10	20
Gallon/pi. ²	1600	400	200	160	80

