MAGIECHEM 501

FICHE DESCRIPTIVE

REVÊTEMENT À L'ÉPOXYDE

DESCRIPTION ET UTILISATION

MAGIECHEM 501 est un époxyde bi-composant à haut pouvoir garnissant. Ce revêtement de type tout usage peut être employé sur les murs, plafond, planchers, équipements, réservoirs, ou sur toute autre surface nécessitant une finition résistantà l'usure, à l'humidité et aux produits chimiques courants

AVANTAGE

- Imperméable
- Dure et résistantà l'usure
- Résistant à plusieurs produits chimiques
- Ne favorise pas la croissance de bactéries et de moisissures.
- Facile à nettoyer et àréparer.
- Facile à appliquer, avec une excellenteadhésion au bois, béton et métal.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Préparation de la surface

- La surface doit êtresèche et libre d'huile, de graisse, de cire, de peinture, de compose de murissage ou de tout autre contaminant.
- En cas de doute ou pour toute autre information concernant les apprêts, consulter MAGIECHEM

APPLICATION

Mélanger les parties A et B séparément a l'aide de bâtons àmélanger. Ensuite bien mélanger les deux parties dans les proportions de 4 A pour 1 B en volume. Laisser reposer environ 15min puis re-mélanger de nouveau et procéderà l'application.Le revêtement MAGIECHEM 501 peut être appliqué à différents épaisseurs selon la méthode d'application et les exigences.

Le rendement varie comme selon l'application. :

Application au pistolet

/l (225 ± 25µm mouillés, 112 ±-12.5 µm secs).

/gallon US (8-10 mils mouillés, 4-5 mils secs)

Application au rouleau ou au pinceau

/ l (112 ±-12.5 µm mouilles, 60±-12.5 µm secs).

/gallon US (5mils mouillés, 2.5 mils secs)

PRÉCAUTIONS

- Consulter la fiche signalétique avant d'utiliser
- Ne pas appliquer à une température inferieure a 13°C (55°F)
- Une application à l'extérieur peut causer le jaunissement ou craquement du produit.
- Assurer une ventilation adéquate

MAGIECHEM

MAGIECHEM 501

FICHE DESCRIPTIVE

REVÊTEMENT À L'ÉPOXYDE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur : Standards MAGIECHEM

Teneur enmatières solides : Par Volume = 48-50%
Par poids = 60-64%

Mélange : 4 parties A (Résine) pour 1 partie B (durcisseur) par volume

Induction : 15 minutes minimum.

Vie en pot : 8 heures

Recouvrement : 18 heures

Durcissement :

Au toucher	4 heures
Sec	18 heures
Complet	7 jours

Solvant diluant : Non recommandé.
Si absolument nécessaire, utiliser 5% maximum

Solvant nettoyeur : MAGIECHEM 211

Emballage : 3.78 L et 18.9 litres
(1 et 5 gallons US

En cas de doute, consulter MAGIECHEM
Autre propriété physique à suivre

SURFACE/GALLON					
Épaisseur (mils)	1	4	8	10	20
Gallon/pi.^{2}	1600	400	200	160	80

MAGIECHEM