

EPOXYDE POUR EMAILLAGE

DESCRIPTION

MAGIECHEM 516 est un revêtement époxydique bi-composante de ratio 1:1 volume, à haut teneur en solide, dur, résistant à la corrosion, à la friction et au développement des bactéries et moisissures suite à son aspect céramique une fois catalysé.

MAGIECHEM 516 est produit d'émaillage qui peut être utilisé comme couche de finition dans la restauration des surfaces émaillées.

AVANTAGE


- Facile à appliquer sans joints.
- Excellente résistance à l'érosion.
- Excellente résistance à l'usure.
- Séchage rapide, déplacement rapide des pièces
- Corrige les petites imperfections des substrats.
- Peut s'appliquer dans des endroits restreints.
- Peut être diluer avec MAGIECHEM 211 ou 4040

APPLICATION

- Mélanger séparément les deux partie A et partie B, puis prenez une partie A pour une partie B par volume
- Mélanger vigoureusement puis appliquer au fusil une ou deux couches selon vos besoins, laisser sécher 1 à 2 heures entre les couches.
- Un courant d'air chaud peut être utilisé pour accélérer le temps de séchage.
- Appliquer une deuxième couche et troisième couche si désiré.

PRECAUTIONS

- Éviter toutes étincelles dans les endroits où l'on applique ce produit et assurer une ventilation adéquate.
- Consulter la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit.



MAGIECHEM



EPOXYDE POUR EMAILAGE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Densité : Partie A : 1.48g/L, Partie B : 0.96 g/L

% des solides : 54 % volume , 62 % par poids

C.O.V. non dilué : 335g/L

Ratio de Mélange : 1 partie A pour 1 partie B par volume

Vie en pot : 24 heures à 70 °F (21 °C)

Période d'induction : 30 minutes

Méthode d'application : Au fusil seulement

Nombre de couche : 1 à 2 couches.

Apprêt: MAGIECHEM 506

Délai de recouvrement : 1 à 2 heures

Épaisseur Recommandée: 0.04 - 0.05mm / (1.5 - 2.0 mils) secs

Solvant nettoyeur : MAGIECHEM 211 ou 4040

Couleur: Bleu pâle, Blanc


Durée de Vie: Un (1) an dans les contenants originaux non-ouverts

Emballage : 37.80 litres / 10 gallons US

En cas de doute, consulter MAGIECHEM

SERVICES TECHNIQUES ET GARANTIE

Pour toute assistance, consulter un représentant des produits MAGIECHEM. Les informations contenues dans cette fiche technique résultent d'essais que nous estimons valables. Cependant, lors de l'utilisation, les conditions d'application étant indépendantes de notre volonté, le vendeur et/ou le fabricant. déclinent toute responsabilité, sauf celle de remplacer le produit prouvé défectueux.



MAGIECHEM

SURFACE/GALLON					
Épaisseur (mi ls)	1	4	8	10	20
Gallon/pi. ²	1600	400	200	160	80