

REVÊTEMENT ÉPOXYDE MURAL 100% SOLIDES

DESCRIPTION ET UTILISATION

MAGIECHEM 542 est un revêtement mural de deux composantes à base d'époxyde composé de 100% de matières solides

MAGIECHEM 542 est pour un usage intérieur seulement dans les endroits où on cherche un fini légèrement texturé et résistant aux produits nettoyants y compris ceux qui contiennent des alcools.

AVANTAGE

- S'applique direct sur des murs de Gypse
- Possibilité de faire deux couches la même journée.
- Résistant à plusieurs produits chimiques
- Haute résistance à l'usure (Abrasion)
- Sans joint et imperméable
- Peut donner un fini légèrement texturée si appliqué avec un rouleau de 10 mm.
- Bonne résistance aux rayons Ultra Violet.

INSTRUCTION D'APPLICATION

PREPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche et libre d'huile, de graisse, de cire ou de tout autre contaminant

Bloc de béton: Propre et uniforme (si non uniforme) un jet de sable ou autre jet est fortement recommandé.

Gypse: Propre et uniforme.

En cas de doute, consulter MAGIECHEM.

APPLICATION

Apprêt recommandé :

Mur gypse

- **MAGIECHEM 542** dilué avec 5% d'Éthanol sec ou de l'Iso-propyl-alcool si le mur est sec, ou 1 couche du bouche pore **MAGIECHEM 101**
- **MAGIECHEM 163** dilué avec 5 à 10% d'éthanol ou IPA si le mur est humide avant d'appliquer **MAGIECHEM 542** ou consulter MAGIECHEM en cas de doute.

- **MAGIECHEM 542** s'applique en deux couches (2 couches) minimum au taux de 200 à 300 pc/ gallon (de 5 à 7 m²) par couche.

Bloc de béton

- Utiliser bouche pore à base d'époxyde **MAGIECHEM 101**. Suivie de deux couches de 8 mils sec du **MAGIECHEM 542**.

PRÉCAUTION

- Consulter la fiche signalétique avant utilisation.
- Ne pas appliquer le matériel si la température du substrat est inférieur à 13°C /55°F.
- Attendre minimum 5 minutes avant de commencer.
- Assurer une bonne ventilation.



MAGIECHEM

REVÊTEMENT ÉPOXYDE MURAL 100% SOLIDES

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur : Standards Magiechem

C.O.V. : 3 g/l

Mélange : 4 parties A et 1 partie B en volume

Vie en pot : 120 minutes, pour une masse de 500g

Méthode d'application : Pinceau, rouleau, rouleau éponge ou Pulvérisateur

Épaisseur recommandé : 150-240 microns secs par couche (8 mils secs)

Nombre de Couches : 2 minimum plus 1 apprêt

Recouvrement : 4-24 heures

Durcissement : 24 heures et 7 jours durcissement complet.

Solvant diluant : non recommandé sauf en cas d'apprêt

Solvant nettoyeur : MAGIECHEM 211

Stabilité au Stockage : 1 an dans le contenant original non ouvert

Emballage : 18.9 litres (5 gallons US) 1gl sur demande avec un minimum

Autre résultats à venir

SERVICES TECHNIQUES ET GARANTIE

Pour toute assistance, consulter un représentant des produits de MAGIECHEM Inc.

Les informations contenues dans cette fiche technique résultent d'essais que nous estimons valables. Ce-pendant, lors de l'utilisation, les conditions d'applications étant indépendantes de notre volonté, le vendeur et ou le fabricant déclinent toute responsabilité sauf celle de remplacer le produit si prouvé défectueux.



MAGIECHEM

SURFACE/GALLON					
Épaisseur (mils)	1	4	8	10	20
Gallon/pi. ²	1600	400	200	160	80

