

### Revêtement Polyuréthane Aliphatique Universel haut solide

#### DESCRIPTION ET UTILISATION

**MAGIECHEM 142** est un revêtement à base de polyuréthane aliphatique très résistant aux rayons UV,

**MAGIECHEM 142** s'utilise comme finition décorative et protectrice sur les surfaces exposées aux intempéries et aux environnements corrosifs

**MAGIECHEM 142** peut venir lustré, satin ou matt et aussi lustré ou coloré (selon votre choix)

#### AVANTAGE

- Utilisation intérieure ou extérieure.
- Facile à nettoyer et à entretenir.
- Conserve sa couleur et son lustre.
- Excellente résistance à l'usure.
- Résiste aux environnements corrosifs.
- Excellente résistance aux rayons UV.

#### INSTRUCTION D'APPLICATION

Préparation de la surface mécaniquement, La surface doit être sèche et libre d'huile, de graisse, de cire ou de tous autres contaminants.

Béton : Propre et sec, Utiliser MGC 5076, MGC 9461, MGC 9028, MGC 9802 comme couche de fond.

Métal: Jet de sable suggéré ou, si c'est impossible, utiliser une brosse métallique puis MAGIECHEM 163 comme apprêt.

Utiliser l'apprêt MAGIECHEM 5076 ou autre produit de MAGIECHEM sur approbation.

#### APPLICATION

- Mélanger les parties A et B séparément.
- Bien mélanger pendant 3 minutes, puis appliquer. Pinceau : A poils naturels, matériel non dilué. Rouleau : A poils courts, de bonne qualité Pistolet : Conventionnel ou sans air.
- Verser le contenant B dans le A ou, dans les proportions de 2 parties A pour 1 partie B par volume.
- S'applique sur des surfaces, vertical ou horizontal

#### PRÉCAUTION

- Consulter la fiche signalétique avant utilisation.
- Peut adhérer à un revêtement d'époxy frais (moins de 24 heures). Sinon, dépolir avec une meule ou autre la surface et laver avec une solution 50/50 d'un Alcool et eau.



MAGIECHEM



### Revêtement Polyuréthane Aliphatique Universel haut solide

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Générique : Uréthane polyester et aliphatique

Couleur: Clair ou standards MAGIECHEM

Teneur en matières solides : Version clair : 70 % Version coloré : 72%C.O.V. (Composé Organique Volatile) :

MAGIECHEM 142 clair: 238g/l (0.14 lbs/1Gal. US)

MAGIECHEM142 coloré: 228g/l (0.13lbs/ 1Gal. US)

Mélange: 2 parties A et 1 partie Ben volume(durcisseur)

Vie en pot: 1 heures à 23°C (70°F) .

Ne pas utiliser après cette période

Méthode d'application : Pinceau, rouleau, pistolet

Nombre de couches: 2 recommandées

Apprêt recommandé :

Sur du métal

Sur du bois/Gypse :

Sur du béton :

**MAGIECHEM 163**

**MAGIECHEM 5028**

**MAGIECHEM 9461**

· Solvant diluant: MAGIECHEM 242, dilué 5 à 15% max. application pistolet.

· Solvant nettoyeur: MAGIECHEM 211

· Emballage : 11.3 4et 56. 7 litres (3et 15 gallons US

· Stabilité au stockage : 1 an dans le contenant original non ouvert

· Recouvrement: 6 heures, maximum 24 heures .

· Durcissement à 23°C (70° F): Hors poise 4 heures  
Complet 14-28jours

Épaisseur Recommandée

Clair 40-70 microns secs (2.5-3.5 mil secs)

Coloré 40-70 microns sec (2.5 - 3.5 mils secs)

#### Autre propriété physique à suivre

#### SERVICES TECHNIQUES ET GARANTIE

Pour toute assistance, consulter un représentant des produits MAGIECHEM.

Les informations contenues dans cette fiche technique résultent d'essais que nous estimons valables.

Cependant, lors de l'utilisation,

les conditions d'application étant indépendantes de notre volonté, le vendeur et/ou le fabricant déclinent toute responsabilité, sauf celle de remplacer le produit prouvé défectueux.



**MAGIECHEM**

SURFACE/GALLON					
Épaisseur (mils)	1	4	8	10	20
pi.2/Gallon us	1600	400	200	160	80

